Datenblatt Polyesterfolie Mylar® A

Beschreibung	Mylar® A: transparente, flexible Polyesterfolie auf Basis Polyethylenterephthalat
Eigenschaften	Mylar® A: Die Polyesterfolie zeichnet sich durch eine ausgezeichnete Beständigkeit gegen Feuchtigkeit und gängige Lösungsmittel aus. Sie ist gegen Temperaturen von -70°C bis 150°C einsetzbar. Da sie keinerlei Weichmacher enthält, wird sie bei Alterung unter normalen Bedingungen nicht spröde.
Anwendung	Gemäß Herstellerangaben wird Mylar® A in Systemen der Klasse B (130°C) eingesetzt als Kern-,Lagen und Deckisolation in Transformatoren, Drosseln und Motoren.
Standards	UL-gelistet, File Number E93687 RoHS-konform gemäß 2002/95 EG
Lieferformen	Foliendicke in 50 µm (0,05 mm)
Basis	Polyethylenterephthalat

Elektrische Werte

Gesamtdicke	50 µm
Durchschlagsspannung	8 KV

Mylar® ist eingetragenes Warenzeichen der Fa. DuPont Teijing Films

Die Informationen in diesem Datenblatt basieren auf gleichen Informationen unseres Vorlieferanten. Diese sind an Fachleute gerichtet, die sie nach eigenem Ermessen und auf eigene Gefahr verwenden. Wir garantieren keine günstigen Ergebnisse und übernehmen keine Verpflichtung oder Haftung für die gemachten Angaben oder Resultate, die aufgrund dieser Angaben erzielt werden.

Stand 02/09

www.sauter-shop.de

Johann Sauter, Gosheimerstrasse 6, 78564 Wehingen,